

Datenblatt/Information

Legierung

Dichte

Härte

Feinmetalle

Schmelzintervall

Glühtemperatur

Abkühlen (empfohlen)

Größendehnung (lieferzustand)

Größendehnung (geglüht)

935AG

10,3 g/cm³

145 HV 5

93,5%Ag

820-890°C

500-650°C

Wasser

2 Größen

7 Größen

Glossar:

Au = Gold (Aurum)

Ag = Silber (Argentum)

Pd = Palladium (Pallad)

Mn = Mangan

Härte HV = Vickers Härte

°C = Grad Celsius